

## ÜRÜN TANIMI

Aftec FL Elasto Beyaz, tek bileşenli, kullanıma hazır, yüksek elastikiyete sahip, su yalıtım kaplama malzemesidir.

## ÖZELLİKLERİ

- UV direnci yüksektir.
- Beyaz renk UV yansıtma indeksi %100 Gri renk UV yansıtma indeksi %30.
- Su buharı geçirgendir.
- Kolay uygulanır(Rulo & Fırça).
- Elastiktir.
- Durgun suya karşı yüksek dayanımlıdır.
- Metal yüzeylere yapışır.
- Eksiz su yalıtım kaplaması oluşturur.

## UYGULAMA ALANLARI

- Enerji verimliliği istenilen çatı yalıtım kaplamalarında.
- İç ve dış alanlarda yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
- Dere ve oluklar, baca dipleri ve parapetlerin yalıtımında kullanılır.
- Yatay ve dikey yüzeylerde, istenirse renkli yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

## KULLANIM ŞEKLİ

## Yüzey hazırlığı:

Çimento esaslı yüzeylerde; yüzeyin çekme mukavemeti 1,5 N/mm<sup>2</sup>, nem oranı < % 6 olmalıdır. Uygulamadaki başarı zeminin doğru şekilde hazırlanmasında ve malzemenin doğru kullanılmasına bağlıdır. Yüzeyin durumuna göre seçilecek yöntemle, aşındırma ve pürüzlendirme işlemi yapılır. Endüstriyel süpürge ile yüzey tamamen tozdan arındırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

## UYGULAMA

Aftec FL Elasto Beyaz, kullanmadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılmalıdır. Ürün gerektiğinde %10-20 oranında su ile seyreltilerek astar olarak kullanılır. Astarlanmış yüzey üzerine rulo ya da fırça yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar, minimum iki kat olarak sürülmelidir. İlk kat uygulandıktan sonra minimum 8, maksimum 24 saat sonra ikinci kat uygulanmalıdır.

## TEKNİK DEĞERLER

Renk	Beyaz - Gri - Kiremit Kırmızı - Yeşil (Diğer renkler için irtibata geçiniz.)		
Yoğunluk	1,35 - 1,45	kg/lt	+ 20°C, (EN ISO 2811-1)
Kopma Mukavemeti	>3,5	4	N/mm <sup>2</sup>
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C	+35 °C	25°C / 55% RH
İlk Kuruma Süresi	6	8	saat
Kat Kabul Süresi	4	8	saat
Uygulama Kalınlığı	1,0	1,5	mm

## TÜKETİM

1,50 – 1,80 kg/m<sup>2</sup>

## AMBALAJ

5 kg Ambalaj  
20 kg Ambalaj

## DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

- Olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.
- Kuru ve serin, kapalı bir ortamda ( +10 °C ve +25 °C ) saklanmalıdır.
- Açılan ve karıştırılan ürün hemen tüketilmelidir.
- Açılmamış ambalajında, kuru yerlerde minimum +5 °C sıcaklıkta 12 ay raf ömrü vardır.

## ALETLERİN TEMİZLİĞİ

Kullanılan aletler, bol su ile temizlenebilir. Malzeme kurumuş ise mekanik olarak temizlenir.

## UYARILAR

- Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda ortam iyi havalandırılmalıdır.
- Soğuk havalarda ambalajlar uygulama öncesinde en az 24 saat ve min. +15°C sıcaklıkta muhafaza edilmiş olmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çığ, kar,dolu don ve benzerleri iklimsel etkilere karşı korunmalıdır.
- Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
- Deri ile temas halinde sabun ve bol su ile yıkayınız.
- Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız.
- Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

## GÜVENLİK

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi hakkında bilgi ve tavsiye almak için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili verileri de içeren en son Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına başvurmalıdırlar.